



AC303

ZINKOVO-HLINÍKOVÝ ZÁKLAD

(ZINC-ALU PRIMER)

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: Stříbřitý, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY ZINKOVO-HLINÍKOVÝ ZÁKLAD je stříbřitá pololesklá základní barva s obsahem zinku a hliníku, a vyznačuje se výbornou antikorozií odolností. ZINKOVO-HLINÍKOVÝ ZÁKLAD je vhodný na železo, ocel a galvanizované kovy. Vzhled nástřiku imituje zinkování „za studena“ a může být použit i jako vrchní barva. Barva uzávěru imituje barvu obsahu.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu: Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Před použitím barvy zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku.

Návod k použití: Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce prostříkněte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 10-25 °C. V průběhu aplikace výrobek občas protřepejte. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu ve slabých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Mezi jednotlivými nástřiky nechte proschnout alespoň 5 minut. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání nátěru. Poslední vrstvu nechte schnout alespoň 30 minut. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.

Teoretická vydatnost: cca 2 m² v jedné vrstvě u 400 ml dózy

Balení: Dle aktuální nabídky, 400 ml.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

