

**COLORLAK**

AC310

AKRYLÁTOVÁ VRCHNÍ BARVA

(TOPCOAT ACRYLIC)

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V odstínech dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY AKRYLÁTOVÁ VRCHNÍ BARVA je rychleschnoucí univerzální akrylátová (rozpuštědlová) vrchní barva na kovový a dřevěný povrch pro aplikaci v interiéru i exteriéru. Výsledkem je dosažení velmi hladkého ochranného filmu. Barva víčka imituje barvu obsahu. EUROSPRAY AKRYLÁTOVÁ VRCHNÍ BARVA nabízí dvě skupiny výrobků:

- ✓ vybrané barevné odstíny v lesku a matu
 - ✓ bezbarvý lak v lesku, vhodný např. pro přestřík DISKŮ KOL apod.
- Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu: Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Před použitím barvy zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Surový kov, dřevo a jakýkoliv neošetřený povrch je vhodné upravit základní vrstvou EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BROUSITELNÁ BARVA.

Návod k použití: Před prací obsah dózy alespoň po dobu 1 minuty silně protřepejte (musí být slyšet kuličky uvnitř dózy, které napomáhají k dokonalému promíchání) a před aplikací krátce prostříkněte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 21-27 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu ve slabých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Mezi jednotlivými nástřiky nechte proschnout alespoň 5 minut. Další vrstvu naneste max. do jedné hodiny od předešlé aplikace nebo počkejte 5 dní do dokonalého vytvrzení, abyste předešli zvrásnění nebo odlupování vrstvy. Mokrým nebo suchým skelným papírem lehce očistěte. Prach a částičky skelného papíru odstraňte čistým hadrem. Nenanázejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Vrchní nátěr nechte schnout alespoň 30 minut. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku.

Teoretická vydatnost: cca 2-2,5 m² v jedné vrstvě u 500 ml dózy

Balení: Dle aktuální nabídky, 500 ml.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Dráždí kůži.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

