



# AC315 OPRAVNÝ SPREJ NA SMALTOVANÉ MATERIÁLY (CERAMIC SPRAY) řady EUROSPRAY

**Barevné odstíny:** Bílý, dle platné ceníkové nabídky.

**Použití:** EUROSPRAY OPRAVNÝ SPREJ NA SMALTOVANÉ MATERIÁLY snadno opraví oprýsknutí a škrábance na smaltovaných površích. Ochranná vrstva je voděodolná, barevně stálá (nežloutne), nepraská a neloupe se. Barva uzávěru imituje barvu obsahu. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

**Příprava podkladu:** Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý, suchý a dokonale odmaštěný. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Surový kov a jakýkoliv neošetřený povrch je vhodné opatřit EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BROUSITELNOU BARVOU. Na povrchy se špatnou adhezí (vany, dřezy) doporučujeme použít adhezni základ (např. CLEARBOND PLUS).

**Návod k použití:** Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce prostříknete. V průběhu aplikace výrobek také občas protřepejte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 21-27 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu ve slabých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Další vrstvu naneste max. do 1 hodiny od předešlé aplikace nebo počkejte 5 dní do dokonalého vytvrzení, abyste předešli zvrásnění nebo odlupování nátěru. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání nátěru. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknete zbytek hmoty z ventilku. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.

**Teoretická vydatnost:** cca 2 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě u 400 ml dózy

**Balení:** Dle aktuální nabídky, 400 ml.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

#### Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

**COLORLAK, a.s., Továrna 1076, 686 03 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz**

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

