


COLORLAK
AC380

NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK (UNDERCOATING)

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: Černý, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK je rychleschnoucí ochranná pružná nátěrová hmota na bázi živice, která vytváří jemně drsný nepřelakovatelný povrch. NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK chrání podklad proti korozi a obsahuje komponenty, které mu zaručují trvalou pružnost a vysokou odolnost všem posypovým materiálům. NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK je vhodný na podvozky a spodní části karosérií, které se nemusí (nedají) již dále lakovat. Barva uzávěru imituje barvu obsahu.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Pro aplikaci NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK **s obsahem 1000 ml** jsou doporučeny speciální stříkací pistole pro pistolové dózy s tryskou o průměru 4,5 mm nebo se seřiditelným průměrem.

Příprava podkladu: Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a mechanicky zbavený rzi. NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK lze použít na holý plech i na základní nátěr. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku.

Návod k použití:

a) 500 ml sprej:

Před prací obsah dózy alespoň po dobu 3 minuty silně protřepejte (musí být slyšet kuličky uvnitř nádoby, které napomáhají k promíchání) a před aplikací krátce prostříkněte. Obsah dózy protřepávejte i během práce. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 15-25 °C, a minimální teplota pro aplikaci je 10 °C. Nanášejte v několika slabších vrstvách s krátkým odvětracím časem. Konzistence nátěrové hmoty je nastavena tak, aby nedocházelo k tvorbě kapek ani při nanášení silnější vrstvy. Doporučená tloušťka vrstvy je maximálně 0,6 -1 mm. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.

b) 1000 ml dóza pro pistolové stříkání:

Pro aplikaci NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK **s obsahem 1000 ml** jsou doporučeny speciální stříkací pistole pro pistolové dózy s tryskou o průměru 4,5 mm nebo se seřiditelným průměrem. Tlak vzduchu doporučujeme 4-6 barů. Před prací obsah dózy alespoň po dobu 3 minuty silně protřepejte a před aplikací krátce prostříkněte. Obsah dózy protřepávejte i během práce. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 15-25 °C, a minimální teplota pro aplikaci je 10 °C. Nanášejte v několika slabších vrstvách s krátkým odvětracím časem. Konzistence nátěrové hmoty je nastavena tak, aby nedocházelo k tvorbě kapek ani při nanášení silnější vrstvy. Doporučená tloušťka vrstvy je maximálně 0,6-1mm. Strukturu a tloušťku ochranného nástřiku lze regulovat změnou průměru trysky a vstupního tlaku. Po ukončení práce sundejte pistoli z kartuše a prostříkněte ředidlem nebo jiným rozpouštědlem.

Balení: Dle aktuální nabídky, 500 ml sprej a 1000 ml dóza pro pistolové stříkání.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:



a) 500 ml sprej:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Dráždí kůži.

b) 1000 ml dóza pro pistolové stříkání:

Signální slovo: **varování**

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015