



E0904

ANTISPOT

základní izolační nátěr

Barevné odstíny: Transparentní

Použití:

Základní izolační nátěr ANTISPOT E0904 se používá jako základní nátěr izolující a chránící konečnou vrstvu před pronikáním nečistot ve formě vodorozpustných solí na povrch. Používá se především pro prostory znečištěné nikotinem, sanytrem apod. ANTISPOT E0904 je možné aplikovat na jakékoli minerální a disperzní podklady, dále na kámen a dřevocementové podklady. ANTISPOT E0904 snižuje nasákavost podkladu a také má zpevňující účinky pro minerální podklad, egalizaci minerálních podkladů, vápenných, vápenocementových, cementových a sádrových omítek, betonu a lehčených stavebních hmot, kamenů a vápenopískového zdiva před aplikací silikonových výrobků. ANTISPOT E0904 zde zajistí, že barevné skvrny po nikotinu a kouři jsou bezpečně izolovány ve stěně a již dále nemůžou znečišťovat nové nátěry, a současně také výrazně omezí jejich zápach v interiéru. Pro použití se ANTISPOT E0904 neředí, v případě potřeby je možné naředit max. 0,05 - 0,1 l vody na 1 kg základního nátěru. Velmi savé podklady nejprve napenetrujeme penetračním prostředkem EKOPEN E0601.

Nanášení: Základní izolační nátěr ANTISPOT E0904 nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním. Podklad musí být suchý, soudržný, zatmelený a zabroušený, zbaven prachu, mastnoty a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především křehkých a vápenných nátěrů). Podklad musí být odizolován proti vodě. Případné nerovnosti vyspravte vhodnou maltou a poté napenetrujte penetračním prostředkem EKOPEN E0601. Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) nejprve ošetřete vhodným biocidním přípravkem a poté mechanicky za mokra odstraňte. Nátěr fungicidním prostředkem neodstraňuje příčinu vzniku plísní. Poté naneste základní izolační nátěr ANTISPOT E0904. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu, barvy) je +5 °C až +25 °C.

Doba zasychání je cca 4 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu

Po práci ihned omyjte všechny pomůcky a znečištěné plochy vodou!

Ředidlo: Neředí se, v případě potřeby je možné naředit max. 0,05 - 0,1 l vody na 1 kg základního nátěru.

Ředění: čistá voda

Vlastnosti a technické parametry:

Hustota:

0,98 – 1,06 g/cm³

Zasychání /v závislosti na teplotě/

4 – 6 hodin

Vlastnost	Hodnota	Zkouší se podle
Přidržnost k podkladu (beton)	1,65 MPa	ČSN 73 2577
Přidržnost k podkladu (pórobeton)	0,54 MPa	
Přidržnost k podkladu (štuk)	0,53 MPa	
Tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy	s _d = 0,106 m	ČSN EN ISO 7783
Třída paropropustnosti	třída V ₁ (vysoká)	ČSN EN 1062-1

Teoretická spotřeba: 0,1 – 0,2 kg/m² v závislosti na struktuře a savosti podkladu.

Teoretická vydatnost: 5 - 10 m²/kg v závislosti na struktuře a savosti podkladu.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmraznout.

Upozornění: Doporučená aplikační teplota okolí, podkladu a barvy je +5 °C až +25 °C. ANTISPOT se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru.

Výstražné symboly: Nepřiděleny

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: žádné

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 5/2022



colorlak