



V2510

PROINTERIÉR EXTRA

interiérová malířská barva

Barevné odstíny: bílý

Použití: PROINTERIÉR EXTRA V2510 je univerzální bílá matná hladká disperzní interiérová malířská barva k okamžitému použití. EXTRA se vyznačuje vysokou odolností otěru za sucha, vynikající paropropustností, vysokou krycí schopností a vydatností. EXTRA je určena k použití na zdivo, vápenné, vápenocementové, sádrové a sanační omítky, sádrokarton, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, tapety a k přetírání starých nátěrů. EXTRA slouží pro nátěry nejruznějších interiérů (byty, RD, kanceláře, hotely, školy apod.) s požadavkem na vysokou kryvost a paropropustnost, vyšší bělost a vysokou odolnost otěru za sucha. EXTRA splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého nebo přímého nahodilého styku s potravinami.

Přednosti:

- vysoká krycí schopnost
- vysoká odolnost otěru za sucha
- odolnost proti oděru za mokra tř. 4 (EN 13300)
- vysoká vydatnost a paropropustnost
- bělost, min. 88% MgO
- hladký matný povrch

Nanášení: EXTRA před použitím důkladně rozmíchejte. Nanášejte válečkem, štětcem, štětkou nebo stříkáním. Podklad např. minerální, dřevotříska, sololit, sádrokarton, musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů - především křehkých a vápenných nátěrů, a odizolovaný proti vodě. Minerální podklad musí být dostatečně vyzrálý z důvodů karbonizace (nejméně 6 týdnů, v chladném období i déle). Biologicky napadené podklady (houbami, plísněmi, řasami) nejprve ošetřete vhodným biocidním přípravkem a poté mechanicky za mokra odstraňte. Skvrny a fleky od sazí, mastných nečistot nebo z kouření je nutné dopředu odstranit a ošetřit izolačním nátěrem ANTISPOT. U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem). Nerovnosti vyspravte vhodnou maltou a vyspravená místa napenetrujte penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Savé a velmi savé podklady musí být nejdříve napenetrovány penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Barvu nanášíme dle potřeby ve dvou vrstvách. Doba zasychání barvy je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu a barvy) +5 až +25 °C.

Ředidlo: Voda

Ředění: 1-2. nátěr max. 0,20 l vody na 1 kg barvy, pro druhou vrstvu může být přídavek vody i menší

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů (křehkých, kaolínových, vápenných) oškrábáním a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x disperzní (akrylátová) penetrace např. EKOPEN, zasychání min. 6 hodin
4. 2x nátěr EXTRA v intervalu 6 hodin, dle potřeby se ředí max. 0,20 l vody na 1 kg barvy
Biologicky napadené podklady (plísně, houby, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit a poté ošetřit fungicidním prostředkem.

Vlastnosti nátěrové hmoty a nátěru:

Výtoková doba /F10 mm	30-45 s
Hustota	1,55-1,70 g/cm ³
Bělost (MgO)	min. 88%
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 4
Zasychání (v závislosti na teplotě)	4-6 hodin

Vydatnost: 7-10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **žádné**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 4/2015